
Technical Sheet

SN
Gwoździe krokwiowe

Pierścieniowe gwoździe krokwiowe SN to specjalne pierścieniowe gwoździe używane, jako samodzielne łączniki do nośnych konstrukcji drewnianych.





Features

Materiał

Pierścieniowe gwoździe krokwiowe są wykonane z drutu stalowego ciągnionego na zimno z uformowanymi karbami i na całej długości mają okrągły przekrój. Powierzchnia jest ocynkowana elektrolitycznie, grubość warstwy cynku wynosi min. 7 µm

Zalety

- *Specjalnie profilowane pierścienie*
- *Wytrzymałość na wyrywanie*
- *Prosty montaż*
- *Wiele długości (80 mm - 360 mm)*
- *Trwałe i stabilne połączenia*

Applications

Zastosowanie

Stosowanie do mocowania krokwi, płatwi, wiązarów dachowych oraz konstrukcjach szkieletowych, w tradycyjnych więźbach dachowych i w innych połączeniach elementów drewnianych.

- *Aby uniknąć rozwarstwienia łączonych elementów drewnianych zaleca się wstępne nawiercenie otworu.*

Technical Sheet

SN
Gwoździe krokwiowe

Dane techniczne

Wymiary złącza

Numer referencyjny	Wymiary łącznika							
	Wymiary złącza[mm]							Other
	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	A_h[mm]	h_t[mm]	lg[mm]	lp[mm]	Waga[kg]
SN6.0X150-DE	6	150	12.8	128.7	1.7	72	8	0.033
SN6.0X180-DE	6	180	12.8	128.7	1.7	72	8	0.04
SN6.0X210-DE	6	210	12.8	128.7	1.7	72	8	0.047
SN6.0X230-DE	6	230	12.8	128.7	1.7	72	8	0.051
SN6.0X260-DE	6	260	12.8	128.7	1.7	72	8	0.058
SN6.0X280-DE	6	280	12.8	128.7	1.7	72	8	0.062
SN6.0X300-DE	6	300	12.8	128.7	1.7	72	8	0.067
SN6.0X330-DE	6	330	12.8	128.7	1.7	72	8	0.073
SN6.0X350-DE	6	350	12.8	128.7	1.7	72	8	0.078

Właściwości charakterystyczne produktu

Numer referencyjny	Nail characteristic parameters			
	Właściwości charakterystyczne produktu			
	Charakterystyczny moment uplastycznienia[Nm]	Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na przeciaganie łba[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie[kN]
SN6.0X150-DE	25.9	7.3	12.7	19.4
SN6.0X180-DE	25.9	7.3	12.7	19.4
SN6.0X210-DE	25.9	7.3	12.7	19.4
SN6.0X230-DE	25.9	7.3	12.7	19.4
SN6.0X260-DE	25.9	7.3	12.7	19.4
SN6.0X280-DE	25.9	7.3	12.7	19.4
SN6.0X300-DE	25.9	7.3	12.7	19.4
SN6.0X330-DE	25.9	7.3	12.7	19.4
SN6.0X350-DE	25.9	7.3	12.7	19.4

Technical Sheet

SN
Gwoździe krokwiowe

Właściwości charakterystyczne produktu

Numer referencyjny	Nails loads	
	Nośność charakterystyczna - Drewno C24	
	Belka - Belka min. 30 mm od krawędzi	
	Rax,k[kN]	Rlat,k[kN]
SN6.0X150-DE	2.1	2.8
SN6.0X180-DE	2.1	2.8
SN6.0X210-DE	2.1	2.8
SN6.0X230-DE	2.1	2.8
SN6.0X260-DE	2.1	2.8
SN6.0X280-DE	2.1	2.8
SN6.0X300-DE	2.1	2.8
SN6.0X330-DE	2.1	2.8
SN6.0X350-DE	2.1	2.8

Montaż

Inne

- Before hammering the nails should be pre-drilled. Length of pre-drilling: rafter nail length - 8 cm (~ splined portion of the shaft length).

Copyright by Simpson Strong-Tie®